

MONTERING & SKÖTSEL AV JAPANSK KERAMIKMOSAİK

Gäller Stiltjes japanska keramikmosaiker på nätade eller pappersmonterade ark.

Stiltjes japanska keramikmosaiker är handgjorda med naturliga variationer i färg, glasyr och ytstruktur. Variationerna skiljer sig mellan olika kulörer och kan även förekomma mellan olika tillverkningspartier.

Läs om den förväntade variationen för just din kulör på produktens sida på Stiltjes hemsida.

Naturliga variationer i färg och glasyr är en del av materialets karaktär och utgör inte grund för reklamation.

1. FÖRBEREDELSE

- Läs igenom hela instruktionen innan arbetet påbörjas.
- Kontrollera leveransen och inspektera mosaiken före montering.
- Blanda mosaikark från olika paket för att fördela färg- och glasyrvariationerna naturligt.
- Gör en provläggning för att kontrollera det färdiga uttrycket.
- Säkerställ att underlaget är stabilt, rent, torrt och lämpligt för keramisk mosaik.
- Arbetstemperatur: 10–25 °C.
- Eventuell golvvärme ska vara avstängd under montering och fogning.

2. MONTERING

De japanska mosaikerna levereras förmonterade på nät eller papper, vanligtvis i ark om cirka 30 × 30 cm. De mindre plattorna gör mosaiken lämplig för både plana och mjukt välvda ytor.

- Använd en fästmassa av hög kvalitet som är lämplig för keramisk mosaik.
- Använd en 3 mm tandspackel för att fördela fixet jämnt.
- Placera det första mosaikarket noggrant och justera plattorna så att fogarna blir jämna.
- Fortsätt med nästa ark och kontrollera att fogarna mellan arken harmonierar med fogarna inom arken.
- Undvik att mosaikarkens kanter bildar synliga linjer i den färdiga ytan.
- Var noggrann med att inte trycka upp fix för högt i fogarna.
- Använd distanser vid behov för att hålla raka och jämna fogar.
- Mosaiken kan kapas med kakelskärare eller vinkelslip med en tunn skiva avsedd för keramiska plattor.

Särskilt viktigt – mosaik med papper på framsidan

Vissa japanska mosaiker levereras med papper på framsidan i stället för nät på baksidan. Pappret håller plattorna på plats under monteringen och ska tas bort efter att mosaiken har satts upp.

1. Montera arken med plattornas baksida mot fixet och pappret utåt.
2. Låt fixet få tillräcklig stadga innan pappret avlägsnas.
3. Fukta pappret försiktigt med en ren, våt svamp.
4. Lossa pappret från ett hörn och dra varsamt bort det.
5. Kontrollera att plattorna sitter rätt och justera vid behov.
6. Rengör mosaikens yta från eventuella pappers- och limrester.

Viktigt: Kontrollera fogarna och plattornas placering när pappret har avlägsnats, innan fixet har härdat helt.

3. FOGNING

- Använd en fogmassa av hög kvalitet som är lämplig för keramisk mosaik.
- Fogfärgen har stor betydelse för mosaikens slutliga utseende.
- Vi rekommenderar i första hand en fogfärg som ligger nära mosaikens egen kulör.
- Gör alltid en provfogning på en mindre yta och låt kunden godkänna fogfärgen.
- Blanda fogmassan till en jämn, smidig konsistens.
- Fyll fogarna ordentligt med fogbräda.
- Rengör försiktigt med en fuktig svamp när fogmassan har börjat sätta sig.
- Avlägsna fogrester löpande och polera vid behov med en mjuk, torr trasa när fogen har torkat.

4. SKÖTSEL OCH RENGÖRING

Japansk keramikmosaik är lättskött och rengörs med milda, pH-neutrala rengöringsprodukter.

- Använd ett mildt, pH-neutralt rengöringsmedel.
- Rengör med en mjuk trasa eller svamp.
- Torka bort fett och färgande vätskor så snart som möjligt. Vissa kulörer kan mörkna vid kontakt med olja.
- Undvik syrabaserade rengöringsmedel.
- Undvik starka kemikalier, lösningsmedel och blekmedel.
- Använd inte hårda borstar eller slipande rengöringsredskap.

VIKTIGT – PRODUKTVAL

För Japanese Keramikmosaik rekommenderar vi:

- Fästmassa: Fix av hög kvalitet, lämpligt för keramisk mosaik.
- Fogmassa: Fog av hög kvalitet, lämplig för keramisk mosaik.
- Montering: Anpassas efter om mosaiken levereras på nät eller med papper på framsidan.
- Fogning: Välj gärna en fogfärg nära mosaikens egen kulör och godkänn resultatet på en provyta.
- Rengöring: Milt, pH-neutralt rengöringsmedel.

Monteringen ska utföras fackmässigt. Vid montering i våtrum ska underlag och tätskikt vara utförda enligt gällande branschregler.